

PASCO REP ST 115 Aqua (bel)

Za hitra popravila na vlažnih in mokrih površinah, primerno tudi za podvodno uporabo.

Za popravila in zatesnitev razpok, lukenj, mest, ki ne tesnijo ipd. na:

- rezervoarjih za gorivo in vodo
- grelnih telesih
- električnih stikalih
- ceveh
- sanitarnih napravah, bazenih, kakor tudi na pomorskem področju

Odpornost na temperaturo: -35°C do +120°C
(kratkoročno tudi do +150°C);

Čvrstost: 84 N/mm²

Odporno na kemikalije, mehanska obdelava je možna po ca. 60 minutah

Navodila:

- Površina mora biti čista in nemastna, po možnosti nekoliko hrapava
- Obdelava na sobni temperaturi (ca. 20°C)
- Pri višjih temperaturah se skrajša delovni čas in čas sušenja, pri temperaturah pod +16°C se čas sušenja podaljša
- Pri ca. 5°C in manj ni več možno delati
- Količino, ki jo potrebujemo, odrežemo ali odlomimo. Trdilec in kit tako dolgo gnetemo, dokler ne dobimo iz obeh komponent enotno (belo) barvo.
- Pripravljeno zmes nanašamo na površino, ki jo želimo obdelovati v roku od 5 do 10 minut.
- Na vlažnih ali mokrih površinah je potrebno Pasco Rep rahlo pritiskati na površino, dokler se ne strdi.
- Strjen material se lahko mehansko obdeluje po ca. 60 minutah.
- Barvanje obdelane površine je možno brez težav.
- Izdelek ne vsebuje topil, njegov volumen se pri strjevanju praktično ne zmanjša.

Strjen material je možno mehansko obdelovati (vrtati, brusiti, frezati) in prav tako barvati, brez predhodne obdelave.

Pasco Rep ST Aqua drži na:

- Kovina
- Les
- Steklo
- Keramika
- Beton
- Na veliko različnih umetnih masah

Tehnična navodila:

Temeljni material:	epoksidna smola z Keramičnimi polnili
Barva po mešanju:	bela
Čas obdelave:	20 minut
Čas strjevanja:	60 minut
Končna trdnost:	24 ur
Odpornost na temperaturo:	-35°C do +150°C (kratkotrajno do +150°C)
Odpornost na pritisk:	84 N/mm ²
Natezna trdnost:	20N/mm ²
Shore D trdnost:	75-80
Obstojnost na kemikalije:	proti alkoholu, esterju, slani vodi, olju, in večini kislin in lugov
Skladiščenje pri sobni Temperaturi (18-25°C)	minimalno 18 mesecev

R 36/38 – Draži oči in kožo.
R 43 – Pri stiku z kožo možna neprijetna reakcija.
S 36/37 – Pri delu uporabljati primerne zaščitne rokavice in oblačila.
S 28 – Pri stiku z kožo sprati z milom in vodo.

Vsebnost: 115g

POMOČ IN NAROČILA:
Sinerg d.o.o. Postojna
041 696 370

www.pascofix.si