

# PASCO REP ST 115 Steel

Za hitra in visokoodporna popravila in lepljenje kovin.  
Za popravila in zatesnitev razpok, lukenj, mest, ki ne  
tesnijo ipd. na:

- Strojnih delih
- Rezervoarjih in ceveh
- Črpalkah in ohišjih
- Balkonskih in stopniščnih ograjah
- Poškodovanih ali zlomljenih navojih

Odpornost na temperaturo: -35°C do +120°C  
(kratkoročno tudi do +150°C);

Čvrstost: 84 N/mm<sup>2</sup>

Odporno na kemikalije, mehanska obdelava je možna po  
ca. 30 minutah

## Navodila:

- Površina mora biti čista in nemastna, po možnosti  
nekoliko hrapava
- Obdelava na sobni temperaturi (ca. 20°C)
- Pri višjih temperaturah se skrajša delovni čas in čas  
sušenja, pri temperaturah pod +16°C se čas sušenja  
podaljša
- Pri ca. 5°C in manj ni več možno delati
- Količino, ki jo potrebujemo, odrežemo ali odlomimo.  
Trdilec in kit tako dolgo gnetemo, dokler ne dobimo iz obeh  
komponent enotno (belo) barvo.
- Pripravljeno zmes nanašamo na površino, ki jo želimo  
obdelovati v roku od 5 do 10 minut.
- Strjen material se lahko mehansko obdeluje po ca. 30  
minutah.
- Barvanje obdelane površine je možno brez težav.
- Izdelek ne vsebuje topil, njegov volumen se pri strjevanju  
praktično ne zmanjša.

Strjen material je možno mehansko obdelovati (vrtati,  
brusiti, frezati) in prav tako barvati, brez predhodne  
obdelave.

Pasco Rep ST Steel uporabljamo na:

- Kovina
- Les
- Steklo
- Keramika
- Beton
- Na veliko različnih umetnih masah

## Tehnična navodila:

Temeljni material:	epoksidna smola z kovinskimi polnili
Barva po mešanju:	temno siva
Čas obdelave:	5-10 minut
Čas strjevanja:	30 minut
Končna trdnost:	24 ur
Odpornost na temperaturo:	-35°C do +150°C (kratkotrajno do +150°C)
Odpornost na pritisk:	84 N/mm <sup>2</sup>
Natezna trdnost:	20N/mm <sup>2</sup>
Shore D trdnost:	75-80
Obstojnost na kemikalije:	proti alkoholu, esterju, slani vodi, olju, in večini kislilin in lugov
Skladiščenje pri sobni Temperaturi (18-25°C)	minimalno 18 mesecev

R 36/38 – Draži oči in kožo.  
R 43 – Pri stiku z kožo možna neprijetna reakcija.  
S 36/37 – Pri delu uporabljati primerne zaščitne  
rokavice in oblačila.  
S 28 – Pri stiku z kožo sprati z milom in vodo.

Pomoč, informacije in  
naročila:  
Sinerg d.o.o. Postojna

Tel: 041 696 370

Vsebnost: 115g

[www.pascofix.si](http://www.pascofix.si)